



(2024)沪认监验字(24)号



2024211720Z

报告编号: AC24-0909

检 验 报 告

样品名称 芝麻灰

型号规格及等级 花岗岩

委托单位 上海嵘梭实业有限公司

检验类别 送样

上海市建筑材料及构件质量监督检验站



报告编号：AC24-0909

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	芝麻灰			检验类别	送样	
型号规格和/或等级	花岗岩			商标		
委托单位名称	上海嵘梭实业有限公司					
工程名称						
制造单位名称	产地: 山东					
委托单编号	20240909		样本送到日期	2024年 9月 9日		
取样日期			取样地点			
生产日期			代表批数量			
批号或编号	样品编号: 20240909C		送检样本数量	10块		
样品状态说明	无异常					
检验依据和/或综合判定原则	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》					
检验日期	2024年 9月 9日至 2024年 9月 23日			报告日期	2024年 9月 23日	
检验结果	送检的样品经检验，放射性核素限量符合GB 6566-2010中规定的A类装修材料的技术指标。 检验专用章 检验机构(盖章) (3)					
委托单位 通讯资料	地址					
	邮政编码		电话			

批准

傅 徽

职务

高级工程师

审核

杨 勇

职务

高级工程师

编制

霍 芳

职务

高级工程师

检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总			
检验项目名称及单位	A类装修材料技术指标	检 验 结 果	单项判定
比活度，Bq/kg			
镭-226		42±5	
钍-232		5±2	
钾-40		<38	
内照射指数	≤1.0	0.3	合格
外照射指数	≤1.3	<0.13	合格
（以下空白）			
说 明	1. 以上检验项目是GB 6566-2010的全项目检验； 2. A类装修材料产销与使用范围不受限制。		

合 格 证

经检验我厂销售的芝麻灰花岗岩通过GB6566-2010
天然花岗岩建筑板材检验合格，准予出售。

技术指导（单位：mm）

- 1.外型尺寸偏差：长度：+1，-1 宽度：+1，-1 厚度：+3，-3
- 2.表面平整度：<100 0.2 >700 0.8 >100 0.6 <800 1
- 3.矩形板材角度：<100 0.1 >100 0.6
- 4.外观质量：石材是天然产物，其纹路、色泽、色线、吸水性与实物若有差异，
乃天然产物特有的物理性质。

体积密度，g/cm ³	2.75	合格
吸水率，%	0.28	合格
抗压强度，MPa	108	合格
干燥弯曲强度，MPa	9.2	合格
水饱和弯曲强度，MPa	9.8	合格

公司盖章：

石材质量保证书

芝麻灰

Quarring Locating	石材位置	SHANDONG 山东
APPLICATION	应用	INTERIOR 室内装修
VOLUMETRIC MASS	比重	2669KG/M3
COMPRESSION STRENGTH	压力强度	1566KG/M2
BENDING STRENGTH	弯曲强度	92KG/M2
ABSORPTION COEFFICIENT	吸水率	0.14%

(以上数据采用香港H. K. 云石协会《云石天书》)

技术指导 (单位: mm)

1. 外型尺寸偏差: 长度: +1, -1 宽度: +1, -1 厚度: +3, -3
2. 表面平整度: <100 0.2 >700 0.8 >100 0.6 <800 1
3. 矩形板材角度: <100 0.1 >100 0.6
4. 外观质量: 石材是天然产物, 其纹路、色泽、色线、吸水性 with 实物若有差异, 乃天然产物特有的物理性质。

Co.sign 公司签章